



## Fiche de caractérisation

# PIERRE DE THENAC BANC ROMAIN

Nom du fournisseur : CARRIÈRES DE THENAC ET DE SAINTONGE

Adresse du fournisseur : Le Fief de la Clochetterie  
17460 THENAC

Provenance du matériau : Carrière des Mauds  
17460 Thenac

Tableau E1 – Essais d'identité selon la norme NF B 10-601

	Référence normative	Valeur moyenne	Réalisateur de l'essai	N° P.V.	Date
MASSE VOLUMIQUE APPARENTE	NF EN 1936	1880 kg/m <sup>3</sup>	CTMNC	CTMNC/ROC/11/031-1	20/05/2011
POROSITÉ OUVERTE	NF EN 1936	30,5 %	CTMNC	CTMNC/ROC/11/031-1	20/05/2011
RÉSISTANCE A LA FLEXION	NF EN 12372	3,9 MPa	CTMNC	CTMNC/ROC/11/031-2	19/05/2011

Tableau E2 – Essais d'aptitude à l'emploi selon la norme NF B 10-601

	Référence normative	Valeur moyenne	Réalisateur de l'essai	N° P.V.	Date
COMPRESSION	NF EN 772-1	17,3 N/mm <sup>2</sup>	CTMNC	CTMNC/ROC/11/031-5	10/06/2011
RÉSISTANCE AU GEL	NF EN 12371	168 cycles	CTMNC	CTMNC/ROC/11/031-6	20/10/2011
CAPILLARITÉ PARALLÈLE AUX LITS	NF EN 772-11	224 g/(m <sup>2</sup> .s <sup>0,5</sup> )	CTMNC	CTMNC/ROC/11/031-3a	24/05/2011
CAPILLARITÉ PERPENDICULAIRE AUX LITS	NF EN 772-11	218 g/(m <sup>2</sup> .s <sup>0,5</sup> )	CTMNC	CTMNC/ROC/11/031-3b	06/06/2011
RÉSISTANCE AUX ATTACHES EN 3 CM	NF EN 13364	700 N	CTMNC	CTMNC/ROC/11/031-4	26/05/2011